

# iD Inspiration 30

## Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	31 Umiarkowane natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,30 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Ochrona powierzchni		TEKTANIUM ®
Fazowanie krawędzi		Nie
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarów	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Stabilność wymiarowa (najlepsza zmierzona wartość)	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤  2  mm
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Odporność na nogi mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> •K/W
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 R10
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Ogrzewanie podłogowe		Tak (maximum 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Emisja TVOC po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
Całkowita ilość recyklatu		44,3 %
Nadające się do recyklingu		Tak
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Wzory i wymiary		
Panel	Panel 1200 x 200mm - 19 Panele=4,56 m <sup>2</sup> /op - 55 op/paleta Panel 1200 x 285mm - 13 Panele=4,45 m <sup>2</sup> /op - 54 op/paleta Panel 250 x 1500 mm - 12 Panele=4,5 m <sup>2</sup> /op - 56 op/paleta	
Płytki	Płytki 50 x 50 cm - 18 Płytki=4,5 m <sup>2</sup> /op - 52 op/paleta Płytki 666 x 333mm - 20 Płytki=4,44 m <sup>2</sup> /op - 40 op/paleta Płytki 500 x 1000 mm - 9 Płytki=4,5 m <sup>2</sup> /op - 54 op/paleta	
Dostępne wzory	50	

Struktura synchroniczna: na wzorach Authentics  
Antypoślizgowość DIN : R9/R10 w zależności od struktury



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (29/01/2022). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.