

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	33 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Ochrona powierzchni		TopClean XP
Fazowanie krawędzi		Nie 4 stronne
Instalacja		Loose-Lay
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.10 %
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Odporność na nogi mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzesel	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	8 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,04 m ² ·K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Emisja TVOC po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 μg / m ³)
Nadaje się do recyklingu		Tak
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Wzory i wymiary		
Panel	Panel 1219x229mm - 10 Panele=2,79 m ² /op - 52 op/paleta Panel 1524 x 254mm - 6 Panele=2,322 m ² /op - 52 op/paleta	
Płytki	Płytki 600x600mm - 8 Płytki=2,88 m ² /op - 40 op/paleta Płytki 305 x 610 mm - 14 Płytki=2,6 m ² /op - 54 op/paleta	
Dostępne wzory	36	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (16/03/2022). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.